

fc Caixa de alumínio 4 partes



fc Ficha Técnica

Lacagem			
Lacado 1ª face	Poliéster		
Lacado 2ª face	Pvc prop. Absorção ruído		
	Norm.	U.M.	Valor
Espessura cores	ECCA T1	Micros	24+2
Dureza Lápis		Koh+nor	H
Brilho branco	Ecca T2	Br. Gloss	80%
Brilho resto cores	Ecca T2	Br. Gloss	30%
Aderência	D 53151	%	100%
Impacto	Ecca T5	Kg/cm	100%
Mek Test	AICC23	Dob. rubs	>100
Flexibilidade s/ despren.	ASTM4145	Nº T	0,5
Flexibilidade s/ fissura		Nº T	1
Durabilidade Lacagem	Acetic Salt Spray Test (acido,Sal) Corr. Resist. Index 2		

alumínio		
Nor Astm E8		
Aliação	3005	
Espessura	0,68 mm	
Dureza	H44	
	U.M.	Valor
Rm	MPa	150/200
Rp 0,2	MPa	130 min.
A 50mm	%	2,5 min.

Tabela de enrolamento		
Alubox	Nx 45	Vd50
137	1400	1100
165	2350	1650
180	2750	2000
205	3400	2700